

PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales BüroINTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)(51) Internationale Patentklassifikation ⁷ :

B29C 43/22, A44B 18/00

A1

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/48812

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum:

24. August 2000 (24.08.00)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP00/00486

(22) Internationales Anmeldedatum: 22. Januar 2000 (22.01.00)

(30) Prioritätsdaten:

199 06 008.8

15. Februar 1999 (15.02.99)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): BINDER
KLETTEN-HAFTVERSCHLUSS-SYSTEME GMBH
[DE/DE]; Kamenzer Strasse 19, D-01896 Pulsnitz (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): POULAKIS, Konstantinos
[DE/DE]; Länderstrasse 2, D-71157 Hildrizhausen (DE).(74) Anwälte: KINKELIN, Ulrich usw.; Weimarer Strasse 32/34,
D-71065 Sindelfingen (DE).(81) Bestimmungsstaaten: BR, CA, JP, MX, US, europäisches
Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,
IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

EINGEGANGEN

31. AUG. 2000

KINKELIN

Frist:

Not:

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING FASTENER PARTS FROM RADIATION CURED PLASTIC MATERIALS


(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON HAFTVERSCHLUSSTEILEN AUS
STRAHLENGEHÄRTETEN KUNSTSTOFFEN

(57) Abstract

The invention relates to a method for producing fastener parts comprising a plurality of hook elements (24). According to said method a formulation containing radiation cross-linkable prepolymers is shaped, cast and/or compression-moulded such that a plurality of hook elements (24) on a fastener base (21) is formed and then radiation cured. The invention also relates to a device for producing such fasteners, which comprises feed means (32, 10) for supplying the formulation (14) containing radiation cross-linkable, notably acrylated, prepolymers, at least one shaping roll (11) and a backing roll (12). The shaping roll (11) comprises a plurality of radial cavities (17). A source of ultraviolet (19) or electron radiation for radiation curing the shaped radiation cross-linkable formulation is also provided for.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Haftverschlussteilen mit einer Vielzahl von Verhakungsmitteln (24), wobei eine strahlenvernetzbare Prepolymere umfassende Formulierung in Form einer Vielzahl von Verhakungsmitteln (24) zusammen mit einem Haftverschluss-Grundkörper (21) geformt, gegossen und/oder gepresst und anschließend strahlengehärtet wird. Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung zur Herstellung von Haftverschlüssen, wobei die Vorrichtung Zuführmittel (32, 10) für die strahlenvernetzbare, insbesondere acrylierte Prepolymere umfassende Formulierung (14), wenigstens eine Formwalze (11) und eine Gegendruckwalze (12) umfasst und die Formwalze (11) eine Vielzahl von radial verlaufenden Aushnehmungen (17) aufweist und eine UV- (19) oder eine Elektronenstrahlungsquelle zur Strahlenghärtung der geformten strahlenghärtbaren Formulierung vorgesehen ist.



Abstract

Process and apparatus for producing cling-fastener parts made from radiation-cured plastics

The invention relates to a process for producing cling-fastener parts with a large number of interlocking means (24), where a formulation encompassing radiation-crosslinkable prepolymers is molded, cast, and/or compression molded into the shape of a large number of interlocking means (24) together with a cling-fastener base (21), and is then radiation-cured.

The invention further relates to an apparatus for producing cling fasteners, where the apparatus encompasses a means of feeding (32, 10) for the formulation (14) encompassing radiation-crosslinkable, in particular acrylic, prepolymers, and encompasses at least one shaping roll (11) and one backing roll (12), and where the shaping roll (11) has a large number of radial cutouts (17), and where there is a source of UV radiation (19), or an electron-beam source, for the radiation curing of the molded radiation-curable formulation (Fig. 1 refers).